

	<b>LUCASER MİNERAL SIVA</b>		SAYFA NO
	<b>TEKNİK BİLGİ FORMU</b>		1 / 2
DOKUMAN KODU F.95	YÜRÜRLÜK TARİHİ 04.03.2016	REVİZYON NO / TARİHİ 00 / --	

### Tanımı

Beyaz çimento esaslı, ısı yalıtım sistemlerinde kullanılan dekoratif dış cephe kaplama ürünüdür.

### Kullanım Alanları

Tüm yapıların dış cephelerinde ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat malzemesi olarak kullanılır.

### Özellikleri / Avantajları

Suya, dona, neme ve ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır  
Yanıcı değildir.  
Doğal ve dekoratif bir görünüme sahiptir.

### Ürün Bilgileri

Görünüm : Çimento esaslı, beyaz renkli toz  
Kuru Birim Ağırlığı : 1350 ± 100 gr /lt  
Kap Ömrü : 2-2,5 saat  
Çalışma Süresi : Max 25 dakika  
Su Oranı : 6 – 6,5 lt su / 25 kg toz

### Yüzey Hazırlama

Uygulama yapılacak olan yüzey, mutlaka nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya doyurulmalıdır.

### Uygulama

Temiz bir kaba 25 kg için 6-6,5 litre su konulur. Lucaser Dekoratif Siva suya yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı yardımı ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Hazırlanan harç, mala, çelik mala veya spatula yardımı ile uygulanır.

### Uygulama Aletleri

Çelik mala, plastik mala

### Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda uygun depolama şartlarında imal tarihinden itibaren 12 aydır.

### Kullanım Miktarı

Uygulanacak yüzey ve kalınlığa bağlı olarak 3 – 3,5 kg/m<sup>2</sup> dir.

### Uyarılar Ve Önlemler

Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.  
Çok nemli ve çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.  
Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Ankara Alçı Mad. Kim. İnş. Ve Tic. A.Ş.

Ankara – Konya Yolu 29 Km. Oğulbey Mah. 163/1 Gölbaşı / ANKARA

Tel: +90.312.615.52.43 | Fax: +90. 312.615 53 19 | E-mail : [info@lucaser.com.tr](mailto:info@lucaser.com.tr)

	<b>LUCASER MİNERAL SIVA</b>		SAYFA NO
	<b>TEKNİK BİLGİ FORMU</b>		1 / 2
DOKUMAN KODU F.95	YÜRÜRLÜK TARİHİ 04.03.2016	REVİZYON NO / TARİHİ 00 / --	

Malzemenin göz ve cilde sürekli teması engellenmeli, toz malzeme teneffüs edilmemelidir.

Uygulama esnasında eldiven, toz maskesi gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.

Belirtilen bilgiler,  $23 \pm 2$  °C sıcaklık - %  $50 \pm 5$  nem uygulama alanlarında geçerlidir.

Ürünün belirtilen bilgi, talimat, uyarılar ve öneriler haricinde kullanılması durumunda, karşılaşılabilecek uygulama hatalarından ve zarardan Lucaser Yapı Kimyasalları sorumlu değildir.

### Performans Bilgileri

Parlaklık	G	TS 7847
Kuru film kalınlığı	E5	
Tane büyüklüğü	S4	
Su buharı aktarım hızı	V0	
Su aktarım hızı	W0	
Çatlak örtme özelliği	A0	

### Ambalaj

25 kg'lık kraft torbalarda (palette 64 adet 1600 kg)

Ankara Alçı Mad. Kim. İnş. Ve Tic. A.Ş.

Ankara – Konya Yolu 29 Km. Oğulbey Mah. 163/1 Gölbaşı / ANKARA

Tel: +90.312.615.52.43 | Fax: +90. 312.615 53 19 | E-mail : [info@lucaser.com.tr](mailto:info@lucaser.com.tr)