

	<b>ANKAKİM FAYANS YAPIŞTIRICISI</b>		SAYFA NO
	<b>TEKNİK BİLGİ FORMU</b>		1 / 2
DOKUMAN KODU F.75	YÜRÜRLÜK TARİHİ 04.03.2016	REVİZYON NO / TARİHİ 00 / --	

### Tanımı

Çimento esaslı, polimer katkı, standart performanslı fayans ve seramik yapıştırıcısıdır.

### Kullanım Alanları

Orta ve büyük ebatlardaki seramik ve benzeri kaplama malzemelerinin iç mekanlar da, duvar ve zemine, dış mekanlarda zemine yapıştırılmasında kullanılır.

### Özellikleri / Avantajları

Kolay hazırlanır ve uygulanır.

Seramik uygulamalarında güvenli kullanım sağlar.

### Ürün Bilgileri

Şekil :	Çimento esaslı, polimer katkı toz
Renk :	Gri, Beyaz
Ambalaj :	25 kg'lık kraft torba
Raf Ömrü :	Rutubetsiz ve kuru ortamda 12 ay
Birim Ağırlığı :	1300 gr /lt
Harcın Kullanılabilme Süresi :	3 saat
Derz Uygulaması :	Duvarda 24, zeminde 48 saat sonra
Uygulama Kalınlığı :	Min. 3mm, Max. 6 mm

### Yüzey Hazırlama

Uygulanacak yüzey toz, kireç, kalıp yağı, boya artığı gibi aderansı düşürücü maddelerden arındırılmalıdır. Yüzeydeki bozukluklar 48 saat önce Lucaser Tamir Harcı ile onarılmalıdır.

### Uygulama

Yeterli büyüklükteki temiz bir kaba 1 torba için 6 - 7 litre su konur. Lucaser Fayans Yapıştırıcısı suya yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli bir karıştırıcı veya mala ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Karıştırılan malzeme 5 dk kadar dinlendirildikten sonra kullanıma hazır hale getirilir.

Hazırlanan harç dişli çelik mala ile uygulanır. Aşağıda belirtilen boşluktaki seramikler için hem uygulama yapılacak yüzeye, hem de seramiğin arkasına harç uygulanmalıdır.

### Uygulama Aletleri

El mikseri, mala, lastik çekiç, dişli çelik mala

### Raf Ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

Ankara Alçı Mad. Kim. İnş. Ve Tic. A.Ş.

Ankara – Konya Yolu 29 Km. Oğulbey Mah. 163/1 Gölbaşı / ANKARA

Tel: +90.312.615.52.43 | Fax: +90. 312.615 53 19 | E-mail : [info@lucaser.com.tr](mailto:info@lucaser.com.tr)

	<b>ANKAKİM FAYANS YAPIŞTIRICISI</b>		SAYFA NO
	<b>TEKNİK BİLGİ FORMU</b>		2 / 2
DOKUMAN KODU F.75	YÜRÜRLÜK TARİHİ 04.03.2016	REVİZYON NO / TARİHİ 00 / --	

### Kullanım Miktarı

Uygulama yüzeyinin durumuna ve kullanılan kaplama malzemesi boyutlarına göre sarfiyat miktarı değişmektedir.

Seramik	Tarak	Sarfiyat
10X10 cm	6X6X6 mm	Tek taraflı yapıştırma 4,5 kg/m <sup>2</sup>
		Çift taraflı yapıştırma 5 kg/m <sup>2</sup>
10X10 cm ile 20X20 cm arası	8X8X8 mm	Tek taraflı yapıştırma 4,5 – 5 kg/m <sup>2</sup>
		Çift taraflı yapıştırma 6 – 6,5 kg/m <sup>2</sup>
20X20cm ile 40X40 cm arası	10X10X10 mm	Tek taraflı yapıştırma 5 – 5,5 kg/m <sup>2</sup>
		Çift taraflı yapıştırma 6,5 – 7 kg/m <sup>2</sup>

### Uyarılar Ve Önlemler

Uygulama ortamının sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.  
Şiddetli yağmur ve güneş altında önlem alınmadan uygulama yapılmamalıdır.  
Ürün içerisine kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.  
Ürünün güvenli uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz.

### Performans Bilgileri

Başlangıç çekme yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	TS EN 12004
Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Isıyla yaşlandırdıktan sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Donma-çözünme çeviriminden sonra çekme yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Açık bekletme süresi sonrası çekme yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>	
Yangına tepki sınıfı	A1	

### Ambalaj

25 kg'lık kraft torbalarda (palette 64 adet 1600 kg)

Ankara Alçı Mad. Kim. İnş. Ve Tic. A.Ş.

Ankara – Konya Yolu 29 Km. Oğulbey Mah. 163/1 Gölbaşı / ANKARA

Tel: +90.312.615.52.43 | Fax: +90. 312.615 53 19 | E-mail : [info@lucaser.com.tr](mailto:info@lucaser.com.tr)