	LUCASER YARI ESNEK SU İZOLASYON HARCİ		SAYFA NO
	TEKNİK BİLGİ FORMU		1 / 2
DOKUMAN KODU F.124	YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 04.03.2016	REVİZYON NO / TARİHİ 00 / --	

Tanımı

Çimento esaslı, akrilik modifiyeli çift komponentli yarı elastik su yalıtım harcıdır.

Kullanım Alanları

Teraslarda, balkonlarda
Beton, sıva, sap gibi yüzeyler üzerine uygulanır.

Özellikleri / Avantajları

Yüksek yapışma gücüne sahip, elastiktir.
Yatay ve düşey zeminlerde uygulanabilir.
Donma-çözünmeye karşı dayanıklıdır.
Üzerine seramik vb kaplama malzemelerini uygulama imkanı sağlar.

Ürün Bilgileri

Görünüm (Toz Bileşen): Çimento esaslı gri toz
Görünüm (Sıvı Bileşen): Akrilik esaslı beyaz renk sıvı
Tane boyutu: 0-0,4 mm
Uygulama Sıcaklığı: +5 °C ve +35 °C arası

Yüzey Hazırlama

Uygulama yüzeyleri temiz, sağlam ve tozdan arındırılmış olmalı, yağ, kir veya yapışmayı engelleyici malzemeler yüzeyden temizlenmeli, harç, çimento kalıntıları yüzeyden arındırılmalıdır.
Brüt beton, çimento esaslı sıva gibi çok gözenekli yüzeyler temiz su ile ıslatılmalı ve yüzey nemli kalacak şekilde su tabakası yok olana kadar beklenmelidir.

Uygulama

Her bir kat için 10 kg' lık sıvı bileşene 6 kg' lık toz bileşen yavaş yavaş, ilave edilerek düşük devirli bir mikser yardımı ile homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım fırça veya rulo yardımı ile tüm yüzeye 2 kat olarak uygulanmalıdır. Katlar arası en az 5 saat beklenmelidir.

Uygulama Aletleri

El mikseri, fırça, rulo, mala

Raf Ömrü

Rutubetsiz ve kuru ortamlarda uygun depolama şartlarında imal tarihinden itibaren 12 aydır.


Kullanım Miktarı

2 mm kalınlık için 3-3,5 kg/m²

Ankara Alçı Mad. Kim. İnş. Ve Tic. A.Ş.

Ankara – Konya Yolu 29 Km. Oğulbey Mah. 163/1 Gölbaşı / ANKARA

Tel: +90.312.615.52.43 | Fax: +90. 312.615 53 19 | E-mail : info@lucaser.com.tr

	LUCASER YARI ESNEK SU İZOLASYON HARCİ		SAYFA NO
	TEKNİK BİLGİ FORMU		1 / 2
DOKUMAN KODU F.124	YÜRÜRLÜK TARİHİ 04.03.2016	REVİZYON NO / TARİHİ 00 / --	

Uyarılar Ve Önlemler

Ortam sıcaklığı +5 °C ile +35 °C arasında olmalıdır.

Çok nemli ve çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.

Malzemenin göz ve cilde sürekli teması engellenmeli, toz malzeme teneffüs edilmemelidir.

Uygulama esnasında eldiven, toz maskesi gibi kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.

Kullanılan tüm aletler kurumadan su ile temizlenmelidir.

Belirtilen bilgiler, 23 ± 2 °C sıcaklık - % 50 ± 5 nem uygulama alanlarında geçerlidir.

Ürünün belirtilen bilgi, talimat, uyarılar ve öneriler haricinde kullanılması durumunda, karşılaşılabilecek uygulama hatalarından ve zarardan Lucaser Yapı Kimyasalları sorumlu değildir.

Performans Bilgileri

Başlangıç yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²	TS EN 14891
Su ile temastan sonra yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²	
Isıl yaşlandırma sonrası yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²	
Donma-çözünme çevrimlerinden sonra yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²	
Kireçli suyla temasından sonra yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²	
Klorlu suya temastan sonra yapışma mukavemeti	≥ 0,5 N/mm ²	
Su geçirimsizlik	Su geçirimsiz	
Çatlak köprüleme	≥ 0,75 mm	

Ambalaj

20 kg' lık kraft torba, 6 litre plastik bidon toplamda 26 kg' lık set

Ankara Alçı Mad. Kim. İnş. Ve Tic. A.Ş.

Ankara – Konya Yolu 29 Km. Oğulbey Mah. 163/1 Gölbaşı / ANKARA

Tel: +90.312.615.52.43 | Fax: +90. 312.615 53 19 | E-mail : info@lucaser.com.tr